





MAALI KUUMAKESTO 600C



TEOREETTINEN RIITTOISUUS



LÄMMÖNKESTÄVÄ

Maston Kuumakestomaali 600°C on maali jonka lämmönkesto on +600°C. Maalipinta saavuttaa lopulliset ominaisuutensa, kun sitä on lämmitetty +200°C:ssa n. tunnin ajan. Mikäli maalaat useampia kerroksia, niin suorita lämmitys myös kerrosten välillä.

Käyttökohteita mm. pakoputkistot, moottoripyörän sylinterit, uuniluukut, kiukaat, ulkogrillit, savupiiput, joiden käyttölämpötila ei ylitä +600°C. Kosketuskuiva 2h jälkeen ja kuiva 24h.

Kuivumisajat (+20°C): Pölykuiva n. 45 min, kosketuskuiva n. 2 h, läpikuiva 24h.

Riittoisuus: 8-10m²/l

SIDEAINE: Silikoni

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
matt 0-25 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 600°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 1l, 250ml, 3l

MYyntierä:


1l: 2 kpl
250ml: 5 kpl
3l: 1 kpl

KÄYTTÖOHJEET:

Käyttöohje
Puhdista ja kuivaa käsiteltävä pinta. Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Maalaa siveltimellä tai ruiskulla. Tarvittaessa suorita toinen käsittely märkää-märälle menetelmällä tai aikaisintaan 2 vrk:n kuluttua (+20°C) ensimmäisestä käsittelystä. Ohennus ja työvälineiden pesu: Maston Xylen.

PÄÄLLEMAALAU: 15 minuutin kuluttua tai 24 tunnin kuluttua

MATERIAALI



METALLI



SISÄLLE JA ULOS


KOVUUS



PUHDISTA HARJALLA



SEKOITA



KERROSTEN VÄLINEN AIKA



2 KERROSTA TARVITTAESSA KERROKSET



KOSKETUSKUIVA 2 H



TÄYSIN KUIVUNUT 24H



SILIKONI LUOTINPOHJAINEN





+200°C 60 MIN LÄMMITÄ




PUHDISTA XYLEENILLÄ

MASTON Maali Kuumakesto 600C

Tuotenumero	MASTON Maali Kuumakesto 600C	Väri	EAN
604804	Maali Kuumakesto 600C hopea 1l		6412490044589
604802	Maali Kuumakesto 600C musta 1l		6412490028466

MASTON Maali Kuumakesto 600C

Tuotenumero	MASTON Maali Kuumakesto 600C	Väri	EAN
604803	Maali Kuumakesto 600C hopea 250ml		6412490044572

MASTON Maali Kuumakesto 600C

Tuotenumero	MASTON Maali Kuumakesto 600C	Väri	EAN
6043996	Maali Kuumakesto 600C hopea 3l		6412490044626