




LAKKA 2K KAAKELI SATIINI



TEOREETTINEN
RIITTOISUUS



KÄYTÄ TELAA




PUHDISTA VEDELLÄ



1H KÄYTTÖKELPOINEN
SEKOITTAMISEN JÄL-
KEEN



KOSKETUSKUIVA



KERROSTEN VÄLINEN
AIKA



TÄYSIN KUIVUNUT

Maston Kaakelilakka sisältää maalin ja kovetteen. Sopii myös metallille ja puulle, suosittelemme kuitenkin koemaalausta ennen varsinaista käsittelyä. Lakka aluksi maitomaista, muuttuu kirkkaaksi kuivuessaan. (paitsi puhtaalle metallille pinta jää maitomaiseksi.) Levitä vaahtomuovisella maalitelalla. Puhdista työvälineet vedellä. Seos tulee käyttää 1 tunnin kuluessa Comp A:n ja Comp B:n sekoittamisesta.

Kosketuskuiva 3 tunnin kuluttua. Odota 6 tuntia, ennenkuin maalaat toisen kerroksen joko maalilla tai lakalla. Hio kevyesti tarvittaessa. Lopullinen kovuus saavutetaan 7 päivän kuluttua. Riittoisuus: n. 8 m² / litra. Soveltuu käytettäväksi myös puu- ja metallipinnoille, kuten työtasoille ja kaapinoille. Maalattu pinta voidaan ottaa kevyeen käyttöön (kävely) 12h kuluttua. Kovaa- ja vesirasitusta (esim. lattiamaton käyttö tai vesi lattialla) maali kestää n. 7vrk:n kuluttua.

Käyttöohje: Puhdista käsiteltävä pinta epäpuhtauksista ja saippuajäämistä. Puhdista tarvittaessa myös saumat harjaamalla ne kovapintaisella harjalla. Käsiteltävän pinnan tulee olla täysin kuiva ja pölytön. Sekoita hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä 5-10 tilavuus-%. Suojaa tai poista silikonisaumat ja pyyhi pinnat huolellisesti nopealla liuottimella (esim. aseton) ennen kaakelimaalin levittämistä.

Vaihe 1: Kaada Comp A (väriseos) -purkin sisältö kokonaan mukana tulevaan sekoitusastiaan ja sekoita puhtaalla lastalla kunnes Comp A -seos on tasaista. Vaihe 2: Kaada Comp B (kovete) -purkin sisältö kokonaan sekoitusastiaan ja sekoita huolellisesti. Vaihe 3: Sekoita lastalla 3 min. Huomioithan myös sekoitusastian reunoille ja pohjalle jäävän seoksen. Sekoita hyvin. Vaihe 4: Anna seoksen seistä 5 min ennen maalaamista huoneenlämmössä +20 °C. Jos on kylmempää, anna seistä pidemmän aikaa. Mikäli tuotetta käytetään kohteissa, jossa se joutuu alttiiksi kovalle mekaaniselle rasitukselle (esim. kylpyhuoneen pinnat, lattiat ja lavuaarit), se tulee lakata Mastonin puolikiiltävällä Kaakelilakalla. Säilytys minimissään +5 °C, ei saa jäätää.

SIDEAINE: Epoksi

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
satin 35-50 gloss units


LÄMMÖNKESTO: 80°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 36 kuukautta

KOKO: 250ml

MYYNTIERÄ:
250ml: 1 kpl

MASTON Lakka 2K Kaakeli Satiini

Tuotenumero	MASTON Lakka 2K Kaakeli Satiini	Väri	EAN
1843315	Lakka 2K Kaakeli Satiini 250ml		6412490039752