



# GELCOAT FILLER KITTI




UV-KESTÄVÄ



SÄÄNKESTÄVÄ




PUHDAS PINTA




SEKOITUSSUHDE




USE SCRAPER




KERROKSET




KERROSTEN VÄLINEN AIKA




PUTTY POTLIFE




HIO

Maston Gelcoat Filler – kitti gelcoat-pintojen korjauksiin

Korkealaatuinen polyesterihartsipohjainen kitti pienten naarmujen, lohkeamien ja kulumien paikkaamiseen veneissä ja muissa gelcoat-kohteissa. Paksu, valumaton koostumus helpottaa työstöä myös pystypinnoilla ja kovettuu erittäin kovaksi, kiiltäväksi ja kestäväksi pinnaksi.

Ominaisuudet: Täyttää pienet vauriot gelcoat-pinnoissa. Nopea kovettuminen – hiottavissa n. 4 h. Helppo levittää ja hioa. Vesistö- ja UV-kestävä pinta. Ei jätä tahmeutta. Soveltuu myös haastaviin olosuhteisiin.

**KOKO:** 100g

**MYYNTIERÄ:**
100g: 12 kpl

**KÄYTTÖOHJEET:**
Ohjeet: Sekoitetaan pohja + kovete, suhde 100 : 2 (painon mukaan g). Älä ylitä kovetteen määrää. Levitä lastalla tai kitinlevittimellä.  Poista yksittäinen vaurio tai naarmut palloterällä, taltalla tai vastaavalla työkalulla vaurion syvimpään kohtaan asti. Muotoile alue "V"-malliseksi parhaan tartunnan varmistamiseksi. Suositeltavaa on myös viistää alueen reunat. Työskentelyaika: 6–7 min (23 °C). Kerrosvahvuus: levitä max 1 mm / kerros, hio ennen seuraavaa. Kovettumisaika: n. 4 h (20 °C).  Vähimmäistyöskentelylämpötila +10 °C. Jatkokäsittely, kun pinta on täysin kovettunut: Yleishionta: P240–P800, viimeistelyhionta P800–P1200. Kiilltota tarpeen mukaan.
Älä levitä suoraan reaktiivisille pohjamaaleille tai yksikomponenttisille akryyli- ja nitroselluloosituotteille, eikä PE-, PP-, PC-, PMMA-, PTFE- tai muille pehmeille muovipinnoille.

# MASTON Gelcoat Filler Kitti

| Tuotenumero | MASTON Gelcoat Filler Kitti | Väri | EAN |
|---|---|---|---|
| 839721 | Gelcoat Filler 100g Marine Blue | | 6412490048150 |
| 839720 | Gelcoat Filler 100g Valkoinen | | 6412490048143 |