



POLYESTERIHARTSI 1KG


AKTIVAATTORI JA KITTI

HYYTELOITYMISAIKA

KOVETTUMISAIKA

**P80-P120
HIO**

Maston Polyesterihartsi nestemäisellä kovettajalla, on tarkoitettu käsin laminointiin. Yhdessä lasikuidun kanssa, sitä käytetään auton korjauksissa sekä matkailuvaunujen ja veneiden valmistuksessa ja korjauksissa. Tarttuu erittäin hyvin erilaisille pinnoille.

Edut:

- Erittäin hyvä tarttuvuus metalliin
- Korkea kovuus ja hyvä elastisuus
- Vähäinen kutistuminen
- Hyvät hiontaominaisuudet

Sopii käytettäväksi seuraaville alustoille:

- Teräs, sinkitty teräs ja alumiini hiomisen ja rasvanpoiston jälkeen
- Hiottu lasikuitu (GFK/GRP), polyesterikitit, akryyli- ja epoksipohjamaalatut pinnat sekä hyväkuntoiset vanhat maalipinnat

Varoitus: Älä levitä polyesterihartsia suoraan pesupohjamaalien, 1K-akryylituotteiden tai nitroselluloosatuotteiden päälle.

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 18 kuukautta

KOKO: 1000g

MYyntierä:

1000g: 6 kpl

KÄYTTÖOHJEET:

KÄYTTÖOHJEET

- Hio pinta (P80–P120) ja valmistele lasikuitumatto, joka on noin 2 cm vauriota suurempi.
- Sekoita hartsi ja kovetin ohjeen mukaan, levitä puhtaalle pinnalle siveltimellä.
- Aseta lasikuitumatto ja kyllästä se hartsilla. Voit tehdä useita kerroksia.
- Työstöaika 15–20 min, kuivumisaika n. 40 min.
- Kuivumisen jälkeen voit hioa tai tasoittaa polyesterikitillä.
- Levityslämpötila vähintään +10 °C.
- Älä kaada sekoitusjäämiä takaisin purkkiin.

JATKOKÄSITTELY: Laminaatin päälle voi levittää: 2K polyesterikitit, polyesteriruiskutäytteet, epoksikitit, akryyli- ja epoksitäytteet.

- Säilytys 15–25 °C, suljetuissa astioissa, suojassa lämmöltä ja auringolta.
- Suojaa kovetin ylikuumentumiselta.
- Varastointiaika: 18 kuukautta.

MASTON Polyesterihartsin 1kg

Tuotenumero	MASTON Polyesterihartsin 1kg	Väri	EAN
706207	Polyesterihartsin 1kg		6412490048167